

Aditivo acelerante de fragua para morteros y concretos.

DESCRIPCION

Es un aditivo acelerante de fragua para mortero y concreto que puede ser empleado tanto en climas normales con temperatura ambiente como bajo cero grados centígrados. Acelera el desarrollo de las resistencias iniciales, haciéndose más notorio en temperaturas bajas. Además, actúa como un anticongelante e inhibidor de corrosión del fierro de refuerzo. Es adecuado para cementos Portland Tipo I y Tipo V, puzolánicos. Libre de cloruros. Cumple con la norma ASTM C-494 Tipo C.

BENEFICIOS

- Acelera las resistencias iniciales en el concreto, ahorrándose tiempo de espera para desencofrar estructuras o elementos prefabricados.
- Permite una rápida puesta en servicio en pisos o losas de concreto.
- Al ser anticongelante evita que los morteros y concretos sufran daños debido a los ciclos hielo-deshielo.
- Actúa como inhibidor de corrosión del fierro de refuerzo, ideal para concreto armado.
- Reduce los costos de construcción al reducir los tiempos de espera.
- Es compatible con los aditivos plastificantes de la marca MASTER N°3

USOS

- Para vaciados en cualquier clima, donde se requiere una rápida puesta en servicio.
- Para desencofrar en menor tiempo estructuras de concreto armado.
- En vaciados de concreto a baja temperatura o donde se espera una helada; fraguará el concreto en la mitad del tiempo.
- Para reparaciones económicas y con rápida puesta en servicio.
- Para vaciados en terrenos sulfurosos.
- Para elementos de concreto pre fabricados.
- Para morteros y concretos con altas resistencias iniciales.
- Para morteros de inyección.
- Para morteros de anclaje con altas resistencias mecánicas.
- Para vaciados en zonas con aguas subterráneas, superficiales.

DATOS TECNICOS

- Aspecto :Líquido
- Color :Amarillo
- Densidad : 1.15 – 1.18 kg/L.
- PH :8.0 – 11.0
- VOC : 0 g/L.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda realizar pruebas a pequeña escala para determinar la dosis exacta para el uso en particular. La dosis varía por influencia de los componentes del cemento, el diseño y las condiciones ambientales de la zona. Mezclar el MASTER N° 3 en el agua de amasado al momento en que prepare la mezcla. Curar bien los elementos sobre todo desde el primer día hasta el 7mo día.

Mejor si se usa curador de MASTER MEMBRANIL, el cual se aplica en cuanto haya desaparecido la exudación

RENDIMIENTO

Utilizar según su necesidad, una de las siguientes dosificaciones de acuerdo al clima y tiempos requeridos:

- REDUCIDA: 500 ml (1/2 Litro) x bolsa de cemento.
 - NORMAL: 750 ml (3/4 Litro) x bolsa de cemento.
 - SUPERIOR: 1,000 ml (1 litro) x bolsa de cemento.
-
- Dosis de 1.20 % a 4% del peso del cemento.

PRESENTACION

- Envases de 1 gal.
- Envases de 5 gal.
- Envases de 55 gal.

ALMACENAMIENTO

- 24 meses almacenados en su envase original, sellado, bajo techo.

RECOMENDACIONES

No comer ni beber mientras manipula el producto. Utilizar guantes, máscara para vapores, gafas protectoras y ropa de trabajo. En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese con abundante agua.