

Laca desmoldante protectora de encofrados de triplay y madera.

DESCRIPCIÓN

Master Lac Extra es una Laca desmoldante de poliuretano 45 % sólidos para protección de encofrados de triplay y madera, dando como resultado un concreto caravista de muy buena calidad. Es un desmoldante formulado con la más alta calidad de poliuretano y agentes humectantes que permiten desmoldar dejando el acabado de las superficies limpias y homogéneas.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para la protección de los encofrados de triplay y madera, que serán usados en la elaboración de concretos caravista. Aumentando su durabilidad.
- En acabados de muebles y parquet

VENTAJAS

- Fácil de aplicar, obteniéndose una membrana más gruesa y resistente.
- Mayor durabilidad de la madera o triplay y mayor rendimiento
- Fácil aplicación con brocha.
- Se obtiene un concreto caravista de alta calidad.
- No se necesita mano especializada para su aplicación.
- Con una sola aplicación da mayor uso al encofrado, hasta 4 veces el mismo encofrado
- Curado rápido
- Muy buena adherencia.

RENDIMIENTO O DOSIFICACIÓN

Dependiendo de la calidad del triplay un promedio de 15 m²/ gal.

DATOS TECNICOS

Apariencia : Líquido
Color : Transparente
Densidad : 0.97 Kg/Lt

PRESENTACIONES

Envases de 1 gal., 5 gal., y 55 gal.

ALMACENAMIENTO

Vida útil máximo 1 año en su envase original cerrado y sin deterioro en un lugar fresco y bajo techo.

METODOS DE APLICACIÓN

-Preparación de la superficie

- Lijar bien la madera, especialmente si se trata de planchas de triplay y limpiarla.
- Resanar y masillar los poros y cavidades con Master Tapa Poro, una vez seca la masilla proceder a lijar nuevamente hasta que la superficie quede uniforme y lisa.

-Aplicación

- Diluir Master Lac Extra con Master Solvente Extra en proporción 1-1 y aplicar sobre el triplay como imprimación, antes que seque la imprimación, aplicar una segunda mano de Master Lac Extra puro, para mejorar el acabado del encofrado, formando una película que dará un rendimiento de 4 usos.
- Posteriormente se dará un mantenimiento a los encofrados mezclando Master Lac Extra con Master Solvente Extra en proporción 1-1.
- Se recomienda esperar 24 horas para poner en servicio el encofrado.

OBSERVACIONES

Verter en otro envase la cantidad a utilizar durante la aplicación y mantener herméticamente cerrado el envase original a fin de que no se alteren las propiedades del producto.

La velocidad de curado de la película depende de su espesor, temperatura y del grado de humedad del ambiente.
No use thinner ni otros disolventes que no sea el Master Solvente Extra.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Evite el contacto directo con los ojos, piel y vías respiratorias. Protéjase adecuadamente utilizando guantes de goma natural o sintética y anteojos de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consultar a su médico.

**MASTER
ADITIVOS
QUIMICOS**

MA