

Revestimiento cementoso de dos componentes para acabado caravista.

DESCRIPCIÓN

Revestimiento cementoso de dos componentes parte "A" en polvo gris granulometría parte "B" Líquido de adherencia seleccionada. Revestimiento para acabado caravista.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Emporrado del concreto caravista
 - Acabado protector y decorativo
- VENTAJAS
- Pre Dosificado.
 - Sella manchas en el concreto caravista
 - Pequeños espesores 1 m – 2 mm
 - Resistente al Interperismo
 - Se puede pintar sobre la superficie tratada.

DATOS TECNICOS

PRESENTACIONES

Juego de Master Top:

Parte A: 12.5 Kg. (polvo)

Parte B: 1 Lt resina (líquido)

ALMACENAMIENTO

mínimo 1 año. en su envase original protegido de la humedad y congelación,

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Preparar Master Top disolviendo en proporción:

1 Parte de B + 3 partes de agua poco a poco. Luego agregar la parte A del Master Top en polvo revolviendo hasta dejar la mezcla homogénea y sin grumos. El mezclado puede efectuarse en forma manual o mecánica.

Se puede aplicar en dos o más capas, en forma uniforme, utilizando una brocha de cerdas duras y cortas o llana metálica. Deberá esperarse entre capa y capa que la anterior haya endurecido (de 3 a 6 horas). Si se usa brocha, la primera capa deberá aplicarse en forma circular de tal modo que cubra todas las imperfecciones y poros de la superficie

Una vez aplicado, el producto debe ser protegido de las pérdidas bruscas de agua, mediante un riego continuo, iniciándolo inmediatamente después de endurecido. Puede usar 2 manos de Master Membranil